

Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Palm Flute High Performance 1

	Grammatur	SCT, quer	SCT, quer	CMT 30	CMT 30
Einheit	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norm	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Toleranz	± 3 %	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	125	2,80	2,60	270	250
	130	2,85	2,65	280	260
	140	3,30	3,10	320	300
	150	3,50	3,30	340	320
	160	3,75	3,55	360	340
	170	3,95	3,75	380	360
	180	4,15	3,95		
	190	4,30	4,10		
	200	4,45	4,25		
	210	4,60	4,40		
	220	5,04	4,80		

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 7,5 - 9 %

Leimung: Cobb₆₀ < 30 g/m² auf Wunsch

Gültig ab 01.10.2025