

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Palm Flute High Performance 1

	Grammage	SCT, _{ST}	SCT, _{ST}	CMT 30	CMT 30
Unité	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norme	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolérance	± 3 %	moyenne par lot	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	125	2,80	2,60	270	250
	130	2,85	2,65	280	260
	140	3,30	3,10	320	300
	150	3,50	3,30	340	320
	160	3,75	3,55	360	340
	170	3,95	3,75	380	360
	180	4,15	3,95		
	190	4,30	4,10		
	200	4,45	4,25		
	210	4,60	4,40		
	220	5,04	4,80		

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 7,5 - 9 %

Collage : Cobb₆₀ < 30 g/m² sur demande

Mis à jour le 01.10.2025