



# Technisches Datenblatt

## Qualitätsspezifikationen

### Palm Flute High Performance 1

	Grammatur	SCT, quer	SCT, quer	CMT 30	CMT 30
Einheit	[g/m <sup>2</sup> ]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norm	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Toleranz	± 3 %	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	130	2,85	2,65	280	260
	140	3,30	3,10	320	300
	150	3,50	3,30	340	320

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Leimung: Cobb<sub>60</sub> < 30 g/m<sup>2</sup> auf Wunsch

Gültig ab 01.04.2019