



Fiche technique

Caractéristiques techniques

Palm Flute High Performance 1

	Grammage	SCT, _{ST}	SCT, _{ST}	CMT 30	CMT 30
Unité	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norme	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolérance	± 3 %	moyenne par lot	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	130	2,85	2,65	280	260
	140	3,30	3,10	320	300
	150	3,50	3,30	340	320

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Collage : Cobb₆₀ < 30 g/m² sur demande

Mis à jour le 01.04.2019