



# Technisches Datenblatt

## Qualitätsspezifikationen

### Palm Flute High Performance 2

	Grammatur	SCT, quer	SCT, quer	CMT 30	CMT 30
Einheit	[g/m <sup>2</sup> ]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norm	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Toleranz	± 3 %	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	135	2,75	2,60	270	250
	140	2,90	2,70	300	280
	150	3,20	3,00	330	300
	160	3,30	3,15	340	320
	165	3,50	3,30	350	330
	170	3,60	3,35	360	340
	175	3,65	3,40	370	350
	180	3,70	3,50	380	360

**Prüfklima:** ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

**Feuchte:** 6,5 - 9 %

**Leimung:** Cobb<sub>60</sub> < 35 g/m<sup>2</sup> auf Wunsch  
Cobb<sub>1800</sub> < 155 g/m<sup>2</sup> auf Wunsch

Gültig ab 01.07.2018