



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Flute High Performance 2

	Grammatura	SCT, trasversale	SCT, trasversale	CMT 30	CMT 30
Unità di misura	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norma	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolleranza	± 3 %	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	135	2,75	2,60	270	250
	140	2,90	2,70	300	280
	150	3,20	3,00	330	300
	160	3,30	3,15	340	320
	165	3,50	3,30	350	330
	170	3,60	3,35	360	340
	175	3,65	3,40	370	350
	180	3,70	3,50	380	360

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 6,5 - 9 %

Colla: Cobb₆₀ < 35 g/m² a richiesta
Cobb₁₈₀₀ < 155 g/m² a richiesta

Validità dal 01.01.2016