



Fiche technique

Caractéristiques techniques

Palm Flute High Performance 3

	Grammage	SCT, _{ST}	SCT, _{ST}	CMT 30	CMT 30
Unité	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norme	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolérance	± 3 %	moyenne par lot	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	115	2,20	2,10	210	200
	125	2,40	2,30	230	220
	135	2,65	2,50	250	240
	150	2,90	2,80	290	280

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Mis à jour le 01.01.2022