



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Flute High Performance 3

	Grammatura	SCT, trasversale	SCT, trasversale	CMT 30	CMT 30
Unità di misura	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norma	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolleranza	± 3 %	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	115	2,20	2,10	210	200
	125	2,40	2,30	230	220
	135	2,65	2,50	250	240
	150	2,90	2,80	290	280

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 6,5 - 9 %

Validità dal 01.01.2019