



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Flute High Performance 1

	Grammatura	SCT, trasversale	SCT, trasversale	CMT 30	CMT 30
Unità di misura	[g/m ²]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norma	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolleranza	± 3 %	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	125	2,80	2,60	270	250
	130	2,85	2,65	280	260
	140	3,30	3,10	320	300
	150	3,50	3,30	340	320
	160	3,75	3,55	360	340
	170	3,95	3,75	380	360
	180	4,15	3,95		
	190	4,30	4,10		
	200	4,45	4,25		
	210	4,60	4,40		
	220	5,04	4,80		

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 7,5 - 9 %

Colla: Cobb₆₀ < 30 g/m² a richiesta

Validità dal 01.10.2025