

Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Palm High Performance Liner

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer
Einheit	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Toleranz	± 3 %	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	90	205	2,28	1,86	1,71
	100	228	2,28	2,05	1,90
	110	251	2,28	2,24	2,09
	130	286	2,20	2,49	2,34
	150	330	2,20	2,85	2,70
	160	352	2,20	3,03	2,88
	170	374	2,20	3,21	3,06

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 7,5 - 9 %

Leimung: Cobb₆₀ < 35 g/m² auf Wunsch

Gültig ab 01.10.2025