



# Technisches Datenblatt

## Qualitätsspezifikationen

### Palm Kraft

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer
Einheit	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Toleranz	± 3 % ≤ 200 g/m <sup>2</sup> ± 4 % > 200 g/m <sup>2</sup>	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	140	380	2,7	2,9	2,6
	160	410	2,6	3,3	3,0
	170	440	2,6	3,5	3,2
	190	460	2,4	3,8	3,5
	210	480	2,3	4,1	3,8
	220	500	2,2	4,2	3,95

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Leimung: Cobb<sub>1800</sub> < 155 g/m<sup>2</sup>

Gültig ab 01.07.2018