



# Technisches Datenblatt

## Qualitätsspezifikationen

### Palm Kraft Descartes

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer
Einheit	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Toleranz	± 3 % ≤ 200 g/m <sup>2</sup> ± 4 % > 200 g/m <sup>2</sup>	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	135	351	2,60	2,90	2,60
	140	380	2,70	3,00	2,70
	150	390	2,60	3,10	2,80
	160	410	2,60	3,30	3,00
	170	440	2,60	3,50	3,20
	200	460	2,30	3,95	3,65

**Prüfklima:** ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

**Feuchte:** 6,5 - 9 %

**Leimung:** Cobb<sub>1800</sub> < 155 g/m<sup>2</sup>

Gültig ab 01.01.2023