



Fiche technique

Caractéristiques techniques

Palm Kraft Descartes

	Grammage	Eclatement	Indice d'éclatement	SCT, _{ST}	SCT, _{ST}
Unité	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norme	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolérance	± 3 % ≤ 200 g/m ² ± 4 % > 200 g/m ²	mini par bobine	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	135	351	2,60	2,90	2,60
	140	380	2,70	3,00	2,70
	150	390	2,60	3,10	2,80
	160	410	2,60	3,30	3,00
	170	440	2,60	3,50	3,20
	200	460	2,30	3,95	3,65

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Collage : Cobb₁₈₀₀ < 155 g/m²

Mis à jour le 01.01.2023