



## Fiche technique

### Caractéristiques techniques

#### Palm Kraft

	Grammage	Eclatement	Indice d'éclatement	SCT, <sub>ST</sub>	SCT, <sub>ST</sub>
Unité	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norme	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolérance	± 3 % ≤ 200 g/m <sup>2</sup> ± 4 % > 200 g/m <sup>2</sup>	mini par bobine	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	130	351	2,70	2,50	2,35
	135	365	2,70	2,60	2,40
	140	378	2,70	2,65	2,45
	150	405	2,70	2,80	2,60
	160	432	2,70	2,95	2,75
	170	459	2,70	3,10	2,90
	200	540	2,70	3,55	3,35

**Conditions d'analyse :** ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

**Humidité :** 6,5 - 9 %

**Collage :** Cobb<sub>1800</sub> < 155 g/m<sup>2</sup>

Mis à jour le 01.05.2024