



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Kraft Descartes

	Grammatura	Pressione di scoppio	Fattore di scoppio	SCT, trasversale	SCT, trasversale
Unità di misura	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norma	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolleranza	± 3 % ≤ 200 g/m ² ± 4 % > 200 g/m ²	Valore minimo per bobina	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	135	351	2,60	2,90	2,60
	140	380	2,70	3,00	2,70
	150	390	2,60	3,10	2,80
	160	410	2,60	3,30	3,00
	170	440	2,60	3,50	3,20
	200	460	2,30	3,95	3,65

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 6,5 - 9 %

Colla: Cobb₁₈₀₀ < 155 g/m²

Validità dal 01.01.2022