



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Kraft plus

	Grammatura	Pressione di scoppio	Fattore di scoppio	SCT, trasversale	SCT, trasversale
Unità di misura	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norma	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolleranza	± 3 %	Valore minimo per bobina	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	115	345	3,0	2,45	2,35
	130	390	3,0	2,8	2,6
	150	450	3,0	3,1	2,9
	170	510	3,0	3,4	3,2
	180	540	3,0	3,5	3,3

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 6,5 - 9 %

Colla: Cobb1800 < 100 g/m²

Validità dal 01.01.2024