



# Fiche technique

## Caractéristiques techniques

### Palm Topliner

	Grammage	Eclatement	Indice d'éclatement	SCT, <sub>ST</sub>	SCT, <sub>ST</sub>
Unité	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norme	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolérance	± 3 %	mini par bobine	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	135	297	2,2	2,50	2,45
	150	330	2,2	2,85	2,70
	160	352	2,2	3,00	2,90
	180	430	2,4	3,15	3,05

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Collage : Cobb<sub>60</sub> < 35 g/m<sup>2</sup> sur demande

Mis à jour le 01.01.2016