



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Palm Twin

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer	CMT 30	CMT 30
Einheit	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Toleranz	± 3 %	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	90	180	2,0	1,60	1,50	-	-
	95	190	2,0	1,65	1,55	-	-
	100	200	2,0	1,70	1,60	-	-
	105	210	2,0	1,80	1,70	170	160
	110	220	2,0	1,90	1,80	180	170
	115	230	2,0	2,00	1,90	185	175
	130	260	2,0	2,25	2,10	210	200
	150	300	2,0	2,55	2,40	230	220

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Gültig ab 01.01.2019