



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Palm Twin

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer	CMT 30	CMT 30
Einheit	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Toleranz	± 3 %	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	80	160	2,0	1,50	1,40	-	-
	90	180	2,0	1,60	1,50	-	-
	100	200	2,0	1,70	1,60	-	-
	110	220	2,0	1,90	1,80	180	170
	125	250	2,0	2,10	2,00	200	190
	130	260	2,0	2,25	2,10	210	200
	150	300	2,0	2,55	2,40	230	220

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Gültig ab 01.01.2022