



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Testliner 1

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer
Einheit	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Toleranz	± 3 %	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	125	375	3,0	2,35	2,24
	135	405	3,0	2,48	2,36
	140	420	3,0	2,52	2,40
	150	450	3,0	2,65	2,53
	160	480	3,0	2,80	2,68
	170	501	2,95	2,95	2,83
	180	504	2,8	3,10	3,00
	190	532	2,8	3,25	3,18
	200	560	2,8	3,45	3,38

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Leimung: Cobb₆₀ < 35 g/m² auf Wunsch

Gültig ab 01.01.2016