



# Fiche technique

## Caractéristiques techniques

### Testliner 1

	Grammage	Eclatement	Indice d'éclatement	SCT, <sub>ST</sub>	SCT, <sub>ST</sub>
Unité	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norme	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolérance	± 3 %	mini par bobine	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	125	375	3,0	2,6	2,4
	135	405	3,0	2,8	2,6
	170	501	2,95	3,4	3,2

**Conditions d'analyse :** ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

**Humidité :** 6,5 - 9 %

**Collage :** Cobb<sub>60</sub> < 35 g/m<sup>2</sup> sur demande

Mis à jour le 01.01.2023