



# Fiche technique

## Caractéristiques techniques

### Testliner 1

	Grammage	Eclatement	Indice d'éclatement	SCT, <sub>ST</sub>	SCT, <sub>ST</sub>
Unité	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norme	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolérance	± 3 %	mini par bobine	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	125	375	3,0	2,35	2,24
	135	405	3,0	2,48	2,36
	140	420	3,0	2,52	2,40
	150	450	3,0	2,65	2,53
	160	480	3,0	2,80	2,68
	170	501	2,95	2,95	2,83
	180	504	2,8	3,10	3,00
	190	532	2,8	3,25	3,18
	200	560	2,8	3,45	3,38

Conditions d'analyse : ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

Humidité : 6,5 - 9 %

Collage : Cobb<sub>60</sub> < 35 g/m<sup>2</sup> sur demande

Mis à jour le 01.01.2016