



## Scheda Tecnica

### Specifiche qualitative

#### Testliner 1

	Grammatura	Pressione di scoppio	Fattore di scoppio	SCT, trasversale	SCT, trasversale
Unità di misura	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norma	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolleranza	± 3 %	Valore minimo per bobina	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	125	375	3,0	2,35	2,24
	135	405	3,0	2,48	2,36
	140	420	3,0	2,52	2,40
	150	450	3,0	2,65	2,53
	160	480	3,0	2,80	2,68
	170	501	2,95	2,95	2,83
	180	504	2,8	3,10	3,00
	190	532	2,8	3,25	3,18
	200	560	2,8	3,45	3,38

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 6,5 - 9 %

Colla: Cobb<sub>60</sub> < 35 g/m<sup>2</sup> a richiesta

Validità dal 01.01.2016