



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Testliner 2

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer
Einheit	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Toleranz	± 3 % ≤ 200 g/m ² ± 4 % > 200 g/m ²	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	100	250	2,5	1,76	1,60
	105	263	2,5	1,84	1,68
	110	275	2,5	1,93	1,76
	115	288	2,5	2,01	1,84
	120	300	2,5	2,09	1,92
	125	313	2,5	2,18	2,00
	130	325	2,5	2,29	2,10
	140	350	2,5	2,40	2,25
	150	375	2,5	2,55	2,40
	160	400	2,5	2,72	2,60
	170	425	2,5	2,90	2,75
	180	432	2,4	3,00	2,90
	190	456	2,4	3,20	3,10
	200	480	2,4	3,40	3,20
	210	485	2,3	3,50	3,35
	220	490	2,2	3,70	3,55

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Leimung: Cobb₆₀ < 35 g/m² auf Wunsch

Gültig ab 01.01.2016