

Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Testliner 2

	Grammatura	Pressione di scoppio	Fattore di scoppio	SCT, trasversale	SCT, trasversale
Unità di misura	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norma	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolleranza	± 3 % ≤ 200 g/m ² ± 4 % > 200 g/m ²	Valore minimo per bobina	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	115	290	2,5	2,00	1,85
	120	300	2,5	2,09	1,92
	125	313	2,5	2,18	2,00
	130	325	2,5	2,29	2,10
	135	338	2,5	2,30	2,20
	140	350	2,5	2,40	2,25
	150	375	2,5	2,55	2,40
	160	400	2,5	2,72	2,60
	170	425	2,5	2,90	2,75

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 6,5 - 9 %

Colla: Cobb₆₀ < 35 g/m² a richiesta

Validità dal 01.01.2025