



Fiche technique

Caractéristiques techniques

Palm News

	Grammage	Main	Blancheur (Elrepho)	Longueur de rupture (SM)	Opacité	Rugosité (r°/v°) Bendtsen
Unité	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]
Norme	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2
	40,0	1,3 - 1,5	58	5.500	93,0	100 - 200
	42,5	1,3 - 1,5	58	5.500	93,5	100 - 200
	45,0	1,3 - 1,5	58	5.500	94,0	100 - 200
	48,8	1,3 - 1,5	58	5.500	95,0	100 - 200
	52,0	1,3 - 1,5	58	5.500	96,0	100 - 200

Colorimétrie :	Norme ISO 5631	L* (C/2°) 83,1 a* (C/2°) -0,5 - 0,0 b* (C/2°) 3,5 - 4,5
Conditions d'analyse :	ISO 187, 23°C, 50% H. R.	
Tolérance :	Les tolérances sont celles habituellement admises dans notre industrie	
Certificats :	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Ange Bleu Les papiers de notre usine d'Eltmann sont en outre labellisés EU-Ecolabel.	
Directives pre-press :	ICC Paper Profile : PSO_SNP_Paper_eci.icc données de caractérisation : FOGRA42L.txt	

Mis à jour le 01.07.2018