



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm News H

	Peso superficie	Volume specifico	Bianco (Elrepho)	Lunghezza strappo (longitudinale)	Opacità	Ruvidezza Bendtsen
Unità di misura	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]
Norma	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2
	42,5	1,1 - 1,3	58	5.500	93,5	60 - 80
	45,0	1,1 - 1,3	58	5.500	94,0	60 - 80
	48,8	1,1 - 1,3	58	5.500	95,0	60 - 80
	52,0	1,1 - 1,3	58	5.500	96,0	60 - 80

Tipo luce:	Norma ISO 5631 L* (C/2°) 83,1 a* (C/2°) -0,5 - 0,0 b* (C/2°) 3,5 - 4,5
Condizioni climatiche:	ISO 187, 23°C, 50% umidità relativa dell'aria
Tolleranza:	Le tolleranze sono entro i limiti industriali standard.
Certificati:	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blue Angel La carta prodotta ad Eltmann ha in aggiunta l'Ecolabel della EU.
Criteri Guida PrePress:	ICC Paper Profile: PSO_SNP_Paper_eci.icc Dati caratteristici: FOGRA42L.txt

Validità dal 01.07.2018