



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikation

Palm Print 68 H

	Grammatur	Spezifisches Volumen	Weissgrad	Reißlänge längs	Opazität	Rauheit (OS/US) Bendtsen
Einheit	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]
Norm	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2
	45,0	1,1 - 1,3	68	5.500	93,0	40 - 80
	48,8	1,1 - 1,3	68	5.500	94,0	40 - 80
	52,0	1,1 - 1,3	68	5.500	95,0	40 - 80

Farbort: Norm ISO 5631
 L* (C/2°) 87,0
 a* (C/2°) -0,5 - 0,0
 b* (C/2°) 2,0 - 3,0

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Toleranz: Die Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich.

Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blauer Engel
 Papier aus Eltmann hat zusätzlich das EU Ecolabel.

Hinweise Druckvorstufe: ICC Paper Profile: PSO_INP_Paper_eci.icc
 Charakterisierungsdaten: FOGRA48L.txt

Gültig ab 01.07.2018