



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Print 68

	Peso superficie	Volume specifico	Bianco (Elrepho)	Lunghezza strappo (longitudinale)	Opacità	Ruvidezza Bendtsen
Unità di misura	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]
Norma	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2
	45,0	1,2 - 1,4	68	5.500	93,0	120 - 180
	48,8	1,2 - 1,4	68	5.500	94,0	120 - 180
	52,0	1,2 - 1,4	68	5.500	95,0	120 - 180

Tipo luce:	Norma ISO 5631 L* (C/2°) 87,0 a* (C/2°) -0,5 - 0,0 b* (C/2°) 2,0 - 3,0
Condizioni climatiche:	ISO 187, 23°C, 50% umidità relativa dell'aria
Tolleranza:	Le tolleranze sono entro i limiti industriali standard.
Certificati:	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blue Angel La carta prodotta ad Eltmann ha in aggiunta l'Ecolabel della EU.
Criteri Guida PrePress:	ICC Paper Profile: PSO_INP_Paper_eci.icc Dati caratteristici: FOGRA48L.txt

Validità dal 01.07.2018