



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Top 60 H

	Peso superficie	Volume specifico	Bianco (Elrepho)	Lunghezza strappo (longitudinale)	Opacità	Ruvidezza Bendtsen
Unità di misura	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]
Norma	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2
	40,0	1,2	60	5.500	92,0	40
	42,5	1,2	60	5.500	93,0	40
	45,0	1,2	60	5.500	94,0	40
	48,8	1,2	60	5.500	95,0	40

	Norma
Tipo luce:	ISO 5631 L* (C/2°) 83,1 a* (C/2°) 0,0 b* (C/2°) 3,5
Condizioni climatiche:	ISO 187, 23°C, 50% umidità relativa dell'aria
Tolleranza:	Le tolleranze sono entro i limiti industriali standard.
Certificati:	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blue Angel (I nostri numeri di licenza sono: FSC® C127275, FSC® C041166, PEFC/04-31-2442.)
Criteri Guida PrePress:	ICC Paper Profile: PSO_INP_Paper_eci.icc Dati caratteristici: FOGRA48L.txt
Materia prima:	carta da macero al 100 %

Validità dal 15.03.2023

www.palm.de