



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikation

Palm Top 68 G

	Grammatur	Spezifisches Volumen	Weissgrad	Reißlänge längs	Opazität	Rauheit (OS/US) PPS 1,0 MPa	Glanz Hunter (75°)
Einheit	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[µm]	[%]
Norm	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-4	ISO 8254-1
	45	1,1	68	5.200	94,0	2,2	22
	48,8	1,2	68	5.500	95,0	2,2	22
	52	1,2	68	5.500	96,0	2,2	22

Farbort: Norm ISO 5631 L* (C/2°) 85,0
a* (C/2°) 0,0
b* (C/2°) 3,5

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Toleranz: Die Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich.

Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blauer Engel
Papier aus Eltmann hat zusätzlich das EU Ecolabel.

Hinweise Druckvorstufe: ICC Paper Profile: PSRgravureMF.icc
Characterisation data: PSRgravureMF_ECI2002.txt

Gültig ab 01.07.2019