



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Top 68 G

	Peso superficie	Volume specifico	Bianco (Elrepho)	Lunghezza strappo (longitudinale)	Opacità	Ruvidezza PPS 1,0 MPa	Brillantezza Hunter (75°)
Unità di misura	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[μm]	[%]
Norma	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-4	ISO 8254-1
	45	1,1	68	5.200	94,0	2,2	22
	48,8	1,2	68	5.500	95,0	2,2	22
	52	1,2	68	5.500	96,0	2,2	22

Tipo luce: Norma ISO 5631
L* (C/2°) 85,0
a* (C/2°) 0,0
b* (C/2°) 3,5

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50% umidità relativa dell'aria

Tolleranza: Le tolleranze sono entro i limiti industriali standard.

Certificati: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC[®], PEFC, Blue Angel
La carta prodotta ad Eltmann ha in aggiunta l'Ecolabel della EU.

Criteri Guida PrePress: ICC Paper Profile: PSRgravureMF.icc
Dati caratteristici: PSRgravureMF_ECI2002.txt

Validità dal 01.07.2019