



# Technisches Datenblatt

## Qualitätsspezifikation

### Palm Top 68 H

	Grammatur	Spezifisches Volumen	Weissgrad	Reißlänge längs	Opazität	Rauheit (OS/US) Bendtsen	Glanz Hunter (75°)
Einheit	[g/m <sup>2</sup> ]	[cm <sup>3</sup> /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]	[%]
Norm	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2	ISO 8254-1
	45,0	1,2	68	5.500	94,0	40	22
	48,8	1,2	68	5.500	95,0	40	22
	52,0	1,2	68	5.500	96,0	40	22

**Farbort:** Norm ISO 5631 L\* (C/2°) 85,0  
a\* (C/2°) 0,0  
b\* (C/2°) 3,5

**Prüfklima:** ISO 187, 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

**Toleranz:** Die Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich.

**Zertifikate:** ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blauer Engel  
Papier aus Eltmann hat zusätzlich das EU Ecolabel.

**Hinweise Druckvorstufe:** ICC Paper Profile: PSO\_INP\_Paper\_eci.icc  
Charakterisierungsdaten: FOGRA48L.txt

Gültig ab 01.07.2018