



## Scheda Tecnica

### Specifiche qualitative

#### Palm Top 68 H

	Peso superficie	Volume specifico	Bianco (Elrepho)	Lunghezza strappo (longitudinale)	Opacità	Ruvidezza Bendtsen	Brillantezza Hunter (75°)
Unità di misura	[g/m <sup>2</sup> ]	[cm <sup>3</sup> /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]	[%]
Norma	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2	ISO 8254-1
	45,0	1,2	68	5.500	94,0	40	22
	48,8	1,2	68	5.500	95,0	40	22
	52,0	1,2	68	5.500	96,0	40	22

**Tipo luce:** Norma ISO 5631  
L\* (C/2°) 85,0  
a\* (C/2°) 0,0  
b\* (C/2°) 3,5

**Condizioni climatiche:** ISO 187, 23°C, 50% umidità relativa dell'aria

**Tolleranza:** Le tolleranze sono entro i limiti industriali standard.

**Certificati:** ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blue Angel  
La carta prodotta ad Eltmann ha in aggiunta l'Ecolabel della EU.

**Criteri Guida PrePress:** ICC Paper Profile: PSO\_INP\_Paper\_eci.icc  
Dati caratteristici: FOGRA48L.txt

Validità dal 01.07.2018